

| <b>Symbol</b>  | <b>PKF</b>  |
|--|---|
| Produkt  | Taśma kauczukowa jednostronnie klejąca                      |
| Nośnik   | Czarna pianka kauczukowa                                    |
| Klej   | Akryl 75 g/m <sup>2</sup> ustabilizowany siatką poliestrową |
| Grubość całkowita bez przykrycia   | 3 mm  |
| Gęstość pianki   | ~ 90 kg/m <sup>3</sup>                                      |
| Gramatura taśmy  | 350 g/m <sup>2</sup>  |
| Przykrycie   | Brązowy papier silikonowany                                 |
| Przewodność cieplna $\lambda$ W/(m*K) EN 12667 (DIN 52612) – EN ISO 8497 (DIN 52613) | przy 0°C = 0,036<br>przy +20°C = 0,038                      |
| Odporność temperaturowa  | -20°C do +70°C (max 105°C)                                  |
| Standardowa długość*   | 15 m  |
| Standardowe szerokości*  | 50 mm   |

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.